

Produktnamn

Cumaro (*Dipteryx Odorata*)

Produktbeskrivning

Cumaro varierar i färg från gyllenbrun till rödbrun. Efter exponering för väder och vind antar Cumaro en silvergrå kulör. Cumaro kan ha naturliga ytliga fläckar och färgskiftningar men dessa jämnar ut sig med tiden. Cumaro är motståndskraftig mot röta och insektsangrepp. Trädet växer till största del i Sydamerika.

Toleranser och Format

Kvalitet	FAS kvalitet = Den bästa exportkvalitet och i princip kvistfri
Tjocklek	+ 0,5mm på trallen.
Längd	2,15 - 6,0m Tänk på att fördela trallgolvet med 3 utvalda längder.
Spill	Räkna alltid med 5-10% spill för avkap ändsprickor, kupighet mm.

FSC® Cumaro dimensioner

Trall 20x140mm	Längder 2,15-6,0m
Plugg 12mm	
Stolpar 69x69mm	Längder 2,15-4,3m
Handledare 47,5x97,5mm	Längder 2,15-4,3m
Sågad Cumaro 40 och 50mm	Längder Fallande
Valfri ytsida	

Användningsområde

Används med fördel till trall och bänkar. Funkar bra vid ytor med hårt slitage.

VARFÖR CUMARO?

FSC® certifierat

Elegant utegolv som står emot vädrets makter

I princip kvistfritt

Miljövänligt, inga kemiska tillsatser

Beprövat i Sverige i över 15 år

Naturligt rötskydd

Sorteras som vanligt träavfall

Cumaro är svalt att gå på och har ett visst halkskydd.

Hantering, Montering och lagring

- Trallen skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väl-dränerad mark innanläggning. Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Cumarotrallen skall vara emballerad i originalpaketet innan montering, annars kan den expandera eller krympa vid stora svängningar i temperatur eller luftfuktighet. Vid acklimatisering brukar produkten vanligtvis återgå till normalt läge. Följ riktlinjer enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. Montering skall ske på ett fackmannamässigt sätt.
- Viktigt att trallbrädorna får god ventilation underifrån för att undvika kondens. Minsta avstånd från mark till nedre delen av trallen får inte understiga 200mm, vilket är ett krav.
- Regelavstånd CC max. 500mm.
- Skapa ett fränfall från huset på ca 1 cm på 4 meter.
- Montera med luftspalt på 7mm mellan trallbrädorna. Luftspalt för längsgående bräda vid möte av nästa bräda bör vara minst 4 mm. Luftspalt mot husvägg skall vara minst 15mm. Cumaro levereras nertorkad och detta gör att den expanderar efterläggning.
- Snedsåga (Gera) aldrig Cumaro, detta för att den är nedtorkad och expanderar sig.
- Förborra alltid Cumaro innan infästning. Försänk skruvarna vid behov.
- Kapsnitten skall alltid oljas eller vaxas för extra fuktskydd och för att undvika ändsprickor. För bästa resultat efter slutmontering ska Cumarotrallen slipas lätt med ett fint sandpapper.
- Rostfri-syrafast A4 trallskruv skall användas med minsta längd på 75mm och minsta diametern 4,8mm. Skruvspån vid montering måste tas bort och metallföremål/verktyg måste skyddas från trallen, då de kan skapa missfärgningar. Använd ca 35st skruvar per kvm.
- Vi rekommenderar obehandlad Cumarotrall för att den skall bli silvergrå. Vill man hålla en jämn färg kan man olja in det med jämna mellanrum (minst 1 gång per säsong beroende på slitage och yttre påverkan). Prata med Er färgleverantör!
- Rengör Cumarotrall med vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vattentryck. Ej roterande borste. Ställ inga metallföremål när Cumaro är nytvättad, då missfärgningar kan uppstå.
- Använd lämpliga såg-, fräs- och borrarverktyg vid montering.
- Varje bräda är unik och trä är en naturlig produkt. Detta innebär att variationer i utseende och beständighet förekommer.
- Cumaro kan ha en viss odör, vilket normalt försvinner övertid. Vid montage inne kan lukten upplevas som ett problem.

Avfallshantering

Cumaro sorteras som vanligt träavfall enligt lokala bestämmelser.